Produktdatenblatt

RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE

Produktbeschreibung

RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE ist eine schlagregendichte Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis, hoch wasserdampfdurchlässig. Ideal für WDVS geeignet.

> Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	Weiß, stumpfmatt
Spezifisches Gewicht	1,5 kg/l
Basis	Silikonharz- Emulsion, Styrolacrylat- Dispersion
Verdünnung	Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Im Normalfall unverdünnt verwenden. Bei Bedarf mit max. 5 % Wasser verdünnen.
Verbrauch	ca. 120-150 ml/m² je nach Untergrund. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Auftrag	Streichen, Rollen oder Spritzen
Trocknung	überstreichbar nach ca. 12 h. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.
Nassabriebklasse	Wetter- und scheuerbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18 363
Kontrastverhältnis (Deckvermögen)	Klasse 1 gemäß DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l.

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Im 12,5 l-Eimer
Lagerfähigkeit	RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE sollte bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde innerhalb von 24 Monaten verarbeitet werden.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt GISCODE: M-SF01 EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE

Informationen:

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 sind zu beachten. Nicht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende oder stark saugende Untergründe erfordern eine Vorbehandlung mit Tiefgrund LF. Bei festen, tragenden und gering saugenden Untergründen ist eine Grundbeschichtung mit RAFA-HAFTGRUND möglich.

Abtönen

Bis max. 5 % mit geeigneten Abtön- und Volltonfarben. Im Einzelfall die Verträglichkeit überprüfen. Getönte Ware sofort verarbeiten. Durch Abtönungen können sich die angegeben Eigenschaften verändern.

Verarbeitung

RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE kann man streichen, rollen, spritzen (airless). Material nicht bei direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, hohen sommerlichen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nebelnässe, Regen verarbeiten. Ggf. Gerüstnetze oder - planen anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost. Das Produkt kann mit bis zu 5% Wasser für den ersten Anstrich verdünnt werden.

Erstbeschichtung

- auf saugenden Untergründen Grundbeschichtung: 1x RAFA TIEFGRUND und 1x RAFA HAFTGRUND 1x RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE
- auf schwach saugenden Untergründen: 2x RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE
- auf nicht saugfähigen Untergründen: 1-2x RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE

Renovierungsbeschichtung

- auf tragfähigen, entsprechend vorbehandelten Untergründen: 1-2x RAFA SILIKONHARZ FASSADENFARBE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

RAFA GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 70
50827 Köln
Deutschland
T +49 221 59786-0
F +49 221 59786-66
info@rafa.de

Besonders zu beachten

- Bei der Verarbeitung müssen Haut und Augen geschützt sein. Nach einem Augenkontakt sollte das Auge unter fließendem Wasser gründlich und ausreichend lang ausgespült werden. Bei merklicher Nachwirkung einen Augenarzt aufsuchen.
- Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen.
- Vor Gebrauch gut aufrühren. Nach Gebrauch Gebinde wieder dicht verschließen.
- Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Hinweis zur Entsorgung: Die Entsorgung ist gemäß den jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen durchzuführen. Restmengen können in vollständig eingetrocknetem Zustand wie Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden. Nur restentleerte Leergebinde zum Recycling geben.
- Die behandelten Bauteile und Flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Wind, Schlagregen, Frost etc.) zu schützen.
- GISCODE: M-SF01
- Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL- Richtlinie „Bautenanstrichstoffe“, Kunstharz-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel.

UFI-Code: QJU1-9070-T001-1M80

Die im technischen Merkblatt aufgeführten Angaben beziehen sich auf den jeweils neuesten Stand unserer Technik und den Erfahrungswerten aus praktischen Anwendungen. Diese entbinden den Anwender / Kunden nicht von seiner eigenen Verantwortung das Produkt auf seine Eignung für den geplanten Verwendungszweck in Bezug auf die jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen.