

# Produktdatenblatt

## RAFA WP STREICHGRUND



### Produktbeschreibung

RAFA WP ein weiß pigmentierter, mit Quarzsand gefüllter Streichgrund für nachfolgende Dispersionsfarbanstriche und Putzbeschichtungen **im Außen- und Innenbereich**. Frei von Lösemitteln, Weichmachern sowie foggingaktiven Substanzen.

### > Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	Weiß, matt
Spezifisches Gewicht	1,6 kg/l
Basis	Polystyrolacrylatdispersion, Quarzsand gefüllt
Verdünnung	Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Im Normalfall unverdünnt verwenden.
Verbrauch	ca. 180 – 220 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund. Genauere Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Auftrag	Streichen, Rollen
Trocknung	Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Std. überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend lange Trockenzeiten einhalten.
Nassabriebklasse	Klasse 2 nach DIN EN 13300 entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778
Kontrastverhältnis (Deckvermögen)	Klasse 2 gemäß DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m <sup>2</sup> /l

### > Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Im 20 kg und 8 kg Gebinde
Lagerfähigkeit	RAFA WP STREICHGRUND sollte bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde innerhalb von 12 Monaten verarbeitet werden.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt GISCODE: BSW 10 EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

## RAFA WP STREICHGRUND

### Informationen:

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

### Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 2 und 3 sind zu beachten. Nicht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende oder stark saugende Untergründe, einschließlich Gipskarton, erfordern eine Vorbehandlung mit PHN Tiefgrund LF.

### Abtönen

Bis max. 5 % mit geeigneten Abtön- und Volltonfarben. Im Einzelfall die Verträglichkeit überprüfen. Getönte Ware sofort verarbeiten. Durch Abtönungen können sich die angegebenen Eigenschaften verändern.

### Verarbeitung

RAFA WP STREICHGRUND kann mit Rolle, Pinsel verarbeitet werden. In den meisten Fällen genügt ein einmaliger Anstrich. Auf kontrastreichen Flächen kann ein vorheriger Grundanstrich mit max. 5% Wasser verdünnt erforderlich sein. Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Vor Gebrauch umrühren und unverdünnt verwenden. Das Produkt erreicht erst im getrockneten Zustand seine vollständige Deckfähigkeit. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C. Um die Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Materialien mit der gleichen Chargen-Nr. und gleichen Mischverhältnissen an einer Fläche verarbeiten. Vor Verwendung stets Probeanstriche durchführen.

### Erstbeschichtung

- auf saugenden Untergründen Grundbeschichtung: 1x RAFA HYDRO-ACRYL TIEFGRUND und ggf. 1x RAFA WP STREICHGRUND
- auf schwach saugenden Untergründen: 1x RAFA WP STREICHGRUND
- auf nicht saugfähigen Untergründen: 1x RAFA WP STREICHGRUND

### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

RAFA GmbH  
Mathias-Brüggen-Straße 70  
50827 Köln  
Deutschland  
T +49 221 59786-0  
F +49 221 59786-66  
info@rafa.de

### Besonders zu beachten

- Bei der Verarbeitung müssen Haut und Augen geschützt sein. Nach einem Augenkontakt sollte das Auge unter fließendem Wasser gründlich und ausreichend lang ausgespült werden. Bei merklicher Nachwirkung einen Augenarzt aufsuchen.
- Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen.
- Vor Gebrauch gut aufrühren. Nach Gebrauch Gebinde wieder dicht verschließen.
- Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Hinweis zur Entsorgung: Die Entsorgung ist gemäß den jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen durchzuführen. Restmengen können in vollständig eingetrocknetem Zustand wie Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden. Nur restentleerte Leergebinde zum Recycling geben.
- GISCODE: BSW 10
- Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL- Richtlinie „Bautenanstrichstoffe“, Polystyrolacrylatdispersion, Titandioxid, Quarzsand, Calciumcarbonat, Kreide, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel MIT/BIT.

**UFI-Code: CMF0-703H-N00K-9WVR**

Die im technischen Merkblatt aufgeführten Angaben beziehen sich auf den jeweils neuesten Stand unserer Technik und den Erfahrungswerten aus praktischen Anwendungen. Diese entbinden den Anwender / Kunden nicht von seiner eigenen Verantwortung das Produkt auf seine Eignung für den geplanten Verwendungszweck in Bezug auf die jeweiligen Einsatzgebiete fachgerecht zu prüfen.